

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

| | |
|-------------------------|--|
| Nome sostanza: | Asfalto Ossidato ad alta severità (PI > 2) |
| Sinonimi | Bitume per impermeabilizzazioni |
| Numero CAS | 64742-93-4 |
| Numero CE | 265-196-4 |
| Numero Indice | n.a. |
| Numero di Registrazione | 01-2119498270-36-0039 |
| Formula chimica | La sostanza è un complesso UVCB (prC3), pertanto non è possibile fornire una formula molecolare. |
| Peso Molecolare | La sostanza è un complesso UVCB (prC3), pertanto non è possibile fornire una formula molecolare. |

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi comuni Pavimentazione stradale, membrane, guaine, protettivi, impermeabilizzanti, sigillanti

Usi identificati nella relazione della sicurezza chimica: elenco generico delle applicazioni:

Ciclo di vita:

| | |
|---|---|
| Fabbricazione | produzione della sostanza [Pb>2], (GEST1_I) |
| Formulazione o (re)imballaggio: | formulazione e (re)imballaggio delle sostanze e delle miscele [Pb>2], (GEST2_I) |
| Uso presso siti industriali: | Produzione di articoli (materiali per coperture) [Pb>2], Uso nei rivestimenti applicazioni industriali a freddo senza emissioni (asfalto severamente ossidato) [Pb>2], produzione e lavorazione industriale della gomma (asfalto severamente ossidato) [Pb>2], utilizzo industriale come carburante (asfalto severamente ossidato) [Pb>2], distribuzione della sostanza (asfalto severamente ossidato) [Pb>2], utilizzo come intermedio (asfalto severamente ossidato) [Pb>2] |
| Uso generalizzato da parte di operatori professionali: | utilizzo professionale nelle costruzioni (materiali per coperture) (asfalto severamente ossidato) [Pb>2], utilizzo nei rivestimenti applicazioni professionali a freddo senza emissioni (asfalto severamente ossidato) [Pb>2] |
| Uso Consumatori (G28): | utilizzo nei rivestimenti applicazioni consumatori a freddo senza emissioni (asfalto severamente ossidato) [Pb>2] |
| Usi sconsigliati: | gli usi pertinenti sono sopra elencati. Non sono raccomandati altri usi a meno che non sia stata condotta una valutazione, prima dell'inizio di detto uso, che dimostri che i rischi connessi a tale uso siano controllati. |

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Ragione sociale | ALMA PETROLI S.p.A. |
| Indirizzo | Via di Roma 67 - Via Baiona 195 |
| Città / Nazione | Ravenna - Italia |
| Telefono | 0039054434317-00390544696411 |
| E-mail Tecnico competente | info@almapetroli.com |

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centro antiveleni - Consulenza telefonica attiva 24/24 ore:

Ospedale Niguarda Milano Tel: 02 66101029,

CAV Pavia: Tel. 0382/24444,

CAV Bergamo: Tel: 800 883300,

CAV Foggia: Tel 0881-732326,

CAV Firenze: Tel 055-7947819,

CAV Policlinico Umberto I Roma: Tel 06-490663,

CAV Policlinico "A.Gemelli": Tel 06-3054343,

CAV Cardarelli Napoli: Tel: 081-5453333/7472870

Alma Petroli - Sciascia Antonino (Datore di Lavoro) - Mob. 3461305790 (24 ore)

Alma Petroli - Fabbri Maurizio (RSPP) - Mob. 3461321422 (24 ore)

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Pericoli fisico-chimici: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato I alla parte 2 del Regolamento 1272/2008;

Pericoli per la salute: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato I alla parte 3 del Regolamento 1272/2008;

Pericoli per l'ambiente: nessun pericolo secondo i criteri di classificazione di cui all'allegato I alla parte 4 del Regolamento 1272/2008.

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Non classificata

2.2 Elementi dell'etichetta

n.a.

2.3 Altri pericoli

Nota Bene: Il prodotto viene utilizzato e/o manipolato a temperature comprese fra i 180 e 260°C

Dato l'utilizzo a caldo del prodotto il pericolo maggiore per gli utilizzatori è la possibilità di ustioni per contatto con il prodotto fuso o i suoi fumi. L'asfalto riscaldato emette fumi. Anche se si presume che tali fumi non presentino pericoli significativi per la salute, la normale prudenza consiglia di limitare al massimo l'esposizione, utilizzando procedure di lavoro corrette e assicurando una buona ventilazione degli ambienti di lavoro. L'inalazione prolungata dei fumi del prodotto caldo può causare irritazione delle vie respiratorie. Nei fumi potrebbe essere presente solfuro d'idrogeno (gas tossico e infiammabile), che può accumularsi fino a raggiungere concentrazioni pericolose nei serbatoi di stoccaggio.

Il prodotto non soddisfa i criteri di classificazione PBT o vPvB di cui all'allegato XIII del REACH.

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Sostanza UVCB "Sostanza solida nera complessa ottenuta insufflando aria attraverso un residuo riscaldato o attraverso un raffinato proveniente da un processo di deasfaltazione ,con o senza catalizzatore. Il processo si basa principalmente su di una condensazione ossidativa che provoca l'aumento del peso molecolare"

| Denominazione | n.CE | n.CAS | n.Indice | n.Registrazione |
|------------------|-----------|------------|----------|-----------------------|
| Asfalto ossidato | 265-196-4 | 64742-93-4 | n.d. | 01-2119498270-36-0039 |

3.2 Miscele

n.a.

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Nota Bene: Ogni scenario di soccorso è aggravato dalla temperatura molto alta del prodotto (superiore a 180°C) quando viene movimentato fuso.

Contatto occhi: Raffreddare la parte con abbondante acqua per almeno 5 minuti Continuare a risciacquare (670). non fare alcun tentativo per rimuovere l'asfalto. Consultare immediatamente un medico nel caso in cui irritazioni, vista offuscata o gonfiore si sviluppano e persistono (817).

Raffreddare subito la parte con acqua corrente per almeno cinque minuti; non fare alcun tentativo per rimuovere l'asfalto. Trasportare urgentemente il colpito in ospedale.

Contatto cutaneo: Nel caso in cui il prodotto caldo entri accidentalmente in contatto con la pelle, immergere immediatamente la parte lesa sotto acqua corrente fredda per almeno 10 minuti (752). Dopo il raffreddamento non tentare di rimuovere lo strato di asfalto dalla pelle in quanto costituisce una protezione sterile della parte ustionata. Lo strato si toglie spontaneamente al momento della guarigione della pelle dopo qualche tempo. Se necessario l'asfalto può essere ammorbidito e poi rimosso con tamponi imbevuti di olio vegetale ed olio di vaselina. Non tentare di rimuovere l'asfalto che aderisce alla pelle presso il luogo di lavoro (787). In caso di ustioni circolari con aderenza dell'asfalto, incidere il materiale per prevenire un effetto "laccio emostatico" durante il raffreddamento (748). Chiedere immediatamente l'intervento di un medico.(816).

Per ustioni termiche minori, raffreddare la parte lesa (705). Tenere la parte ustionata sotto acqua corrente fredda per almeno cinque minuti, o fino a quando il dolore scompare (709). Evitare un'ipotermia generale (659). Non applicare ghiaccio sull'ustione (684). NON tentare di rimuovere le porzioni di indumento attaccate alla pelle bruciata ma tagliarne i contorni (677). Gli operatori di primo soccorso non devono mai utilizzare benzina, cherosene o altri solvente per pulire la pelle contaminata (702). Consultare un medico in tutti i casi di gravi ustioni (818).

Ingestione/aspirazione: Via di esposizione improbabile.

Inalazione: In caso di irritazione per esposizione ad elevate concentrazione di fumi, trasportare il colpito in atmosfera non inquinata. Consultare un medico (792). Trasferire immediatamente l'infortunato in ospedale (822). In caso di malessere per esposizione ad idrogeno solforato portare immediatamente all'aria aperta usando le opportune misure di sicurezza per i soccorritori e richiedere urgentemente assistenza medica. Iniziare immediatamente la respirazione artificiale se la respirazione si è arrestata (731). Somministrare ossigeno se necessario (651). Tenere sotto controllo la respirazione e il battito cardiaco (783). Se l'infortunato è incosciente (716) e non

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

respira (790) mantenerlo in posizione laterale di sicurezza (724). Somministrare ossigeno se necessario (649).

4.2 Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati

Nessun sintomo in caso di contatto con il prodotto a temperatura ambiente. Leggera irritazione agli occhi (826). Il contatto con il prodotto caldo può causare gravi ustioni termiche (666).

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Consultare un medico in tutti i casi di gravi ustioni (818).

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Incendi di piccole dimensioni: terra o sabbia, anidride carbonica, schiuma, polvere chimica secca. Incendi di grandi dimensioni: schiuma, acqua nebulizzata, Nota: l'uso di acqua a getto frazionato (acqua nebulizzata) è riservato al personale appositamente addestrato. Altri gas inerti (come permessi dalla normativa) (870)

Mezzi di estinzione non adatti: Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto che brucia (855), possono causare schizzi e diffondere l'incendio (881). Evitare l'utilizzo simultaneo di schiuma e acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la schiuma (873).

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il contatto del prodotto caldo con acqua genera una violenta espansione poiché l'acqua si tramuta in vapore (664), ciò può generare schizzi di prodotto caldo, oppure danni o la perdita completa del tetto della cisterna (841) Problemi respiratori o nausea causati dall'eccessiva esposizione dei fumi generati dal prodotto caldo (871)

La combustione incompleta potrebbe generare una complessa miscela di particelle solide e liquide aerodisperse e di gas, incluso CO (monossido di carbonio) (867), H₂S (solfuro di idrogeno), SO_x (ossidi di zolfo) o H₂SO₄ (acido solforico) (861) composti organici e inorganici non identificati (886).

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso di incendio di grandi dimensioni o in spazi confinati o scarsamente ventilati, indossare un indumento completo di protezione ignifugo e un respiratore autonomo dotato di maschera completa funzionante in pressione positiva (864).

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Se le condizioni di sicurezza lo consentono, arrestare o contenere la perdita alla fonte (1006). Evitare il contatto diretto con il materiale rilasciato (903). Rimanere sopravvento (1003). In caso di sversamenti di grande entità, avvertire i residenti delle zone sottovento (956). Allontanare il personale non coinvolto dall'area dello sversamento. Avvertire le squadre di emergenza (968). Salvo in caso di versamenti di piccola entità (925), la fattibilità degli interventi deve sempre essere valutata e approvata, se possibile, da personale qualificato e competente incaricato di gestire l'emergenza (1007). Eliminare tutte le fonti di accensione se le condizioni di sicurezza lo consentono (es.: elettricità, scintille, fuochi, fiaccole) (920). Quando si sospetta o si accerta la presenza di quantità pericolose di H₂S nel prodotto versato/fuoriuscito, possono essere indicate delle azioni supplementari o speciali, quali la limitazione degli accessi, l'utilizzo di speciali dispositivi di protezione individuali,

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

l'adozione di specifiche procedure e la formazione del personale (963). Se richiesto, comunicare l'evento alle autorità preposte conformemente alla legislazione applicabile (949).

Sversamenti di grande entità: indumento di protezione totale resistente agli agenti chimici e realizzato in materiale antistatico (973). Se necessario, resistente al calore e isolato termicamente (941). Guanti da lavoro (preferibilmente guanti a mezzo braccio) che forniscano un'adeguata resistenza agli agenti chimici (1027). I guanti realizzati in PVA (polivinilalcol) non sono resistenti all'acqua e non sono adatti per uso di emergenza (933). Se il contatto con il prodotto caldo è possibile o prevedibile, i guanti devono essere resistenti al calore e termicamente isolati (936). Elmetto di protezione (1030). Scarpe o stivali di sicurezza antistatici e antisdrucciolo (899) Resistenti agli agenti chimici. Occhiali di protezione o dispositivi di protezione per il viso se schizzi o contatto con gli occhi sono possibili o prevedibili (934). Protezione respiratoria: una semimaschera o una maschera intera dotata di filtro(i) per vapori organici (e H₂S, ove applicabile) (892) o un respiratore autonomo possono essere utilizzati secondo l'entità dello sversamento e del livello prevedibile di esposizione (895). Nel caso in cui la situazione non possa essere completamente valutata o se c'è il rischio di carenza di ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (951).

6.2 Precauzioni ambientali

Evitare che il prodotto finisca nelle fognature, nei fiumi o in altri corpi d'acqua (985).

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Le perdite e gli sversamenti sono formati da materiale liquefatto caldo, con il rischio di ustioni gravi (975): Il prodotto solidificato può intasare tombini e fognature (997).

Spandimenti sul suolo: Se necessario, arginare il prodotto con terra asciutta, sabbia o altro materiale non infiammabile (940). Lasciare che il prodotto caldo si raffreddi naturalmente (976). Se necessario, utilizzare con precauzione acqua nebulizzata per aiutare il raffreddamento (943). Non dirigere getti diretti di schiuma o acqua sullo sversamento di prodotto fuso per evitare schizzi (917). All'interno di edifici o spazi chiusi, garantire una ventilazione appropriata (1022). Raccogliere il prodotto solidificato con mezzi adeguati (909) (es.: pale) (888).

Raccogliere il prodotto recuperato e gli altri materiali in adeguati serbatoi o contenitori, per il riciclo o lo smaltimento in sicurezza (908). Trasferire il prodotto e gli altri materiali contaminati raccolti in adeguati serbatoi o contenitori per il riciclo o lo smaltimento in sicurezza (1015).

Spandimenti in acqua: il prodotto si raffredda rapidamente, divenendo solido (1010). Il prodotto allo stato solido è più denso dell'acqua, affonda lentamente e si adagia sul fondo, rendendo normalmente impraticabile ogni tipo di intervento (1011). Se possibile, contenere il prodotto (946). Contenere il prodotto e i materiali contaminati utilizzando mezzi meccanici (915).

Le misure raccomandate si basano sugli scenari più probabili di sversamento per questo prodotto. Le condizioni locali (vento, temperatura dell'aria, direzione e velocità delle onde e delle correnti) possono, tuttavia, influire significativamente sulla scelta dell'azione da compiere (990). Consultare, pertanto, esperti locali se necessario (928).

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni in merito ai dispositivi di protezione individuale, fare riferimento alla sezione "Controllo delle esposizioni e protezione individuale" (1086).

6.5 Altre informazioni

La concentrazione di H₂S (solfuro di idrogeno) nella parte superiore della cisterna può raggiungere valori pericolosi, in particolare in caso di stoccaggio prolungato (912). Questa situazione è particolarmente rilevante per le operazioni che implicano l'esposizione diretta ai vapori nel serbatoio (1014).

Il versamento di una quantità limitata di prodotto, in particolare all'aria aperta dove i vapori si disperdono più velocemente, costituisce una situazione dinamica in grado di limitare presumibilmente l'esposizione a concentrazioni pericolose (999). Poiché l'H₂S ha una densità maggiore dell'aria ambiente, una possibile eccezione può riguardare l'accumulo di concentrazioni

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

pericolose in specifici luoghi quali fossi, depressioni o spazi chiusi (902). In tutte queste circostanze, tuttavia, la valutazione del corretto intervento da adottare deve essere condotta caso per caso (954).

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzione per la manipolazione sicura

7.1.1 Misure protettive

Assicurarsi che tutte le disposizioni in materia di strutture di gestione e stoccaggio del prodotto siano correttamente rispettate. Evitare il contatto del prodotto caldo con acqua (1040) Rischio di schizzi generati dal materiale caldo (1121).

Il prodotto può rilasciare H₂S (solfo di idrogeno): effettuare una valutazione specifica dei rischi da inalazione derivanti dalla presenza di solfo di idrogeno negli spazi liberi delle cisterne, negli ambienti confinati, nei residui e nelle eccedenze di prodotto, nei fondami e acque reflue dei serbatoi, e in tutte le situazioni di rilascio non intenzionale, per determinare quali siano i migliori mezzi di controllo in funzione delle condizioni locali (E500).

Assicurare la messa a terra del contenitore e delle attrezzature per la ricezione (1086). Non respirare i fumi generati dal prodotto caldo (1069). Utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale, se necessario (1146). Non utilizzare aria compressa durante le operazioni di riempimento, scarico o manipolazione (1073). Prevenire il rischio di scivolamento (1111).

7.1.2 Indicazioni in materia di igiene del lavoro

Assicurarsi che siano adottate adeguate misure di pulizia (housekeeping) (1081). Il materiale contaminato non deve accumularsi nei luoghi di lavoro e non deve mai essere conservato in tasca (1061). Tenere lontano da cibi e bevande (1096). Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto (1071). Lavare accuratamente le mani dopo la manipolazione (1156). Non riutilizzare gli indumenti contaminati. Non utilizzare solventi o altri prodotti con un effetto sgrassante sulla pelle (1074).

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

La struttura dell'area di stoccaggio, le caratteristiche dei serbatoi, le apparecchiature e le procedure operative devono essere conformi alla legislazione pertinente in ambito europeo, nazionale o locale (1127). Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti (1129). Le attività di pulizia, ispezione e manutenzione della struttura interna dei serbatoi di stoccaggio devono essere effettuate da personale qualificato e correttamente attrezzato, così come stabilito dalla legislazione nazionale, locale, o regolamenti aziendali (1054). Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, la presenza di solfo di idrogeno (H₂S) e il grado di infiammabilità (1050).

Conservare separato dagli agenti ossidanti (1133).

Utilizzare acciaio dolce o acciaio inossidabile per contenitori e rivestimenti (1116). La maggior parte dei materiali sintetici non è adatta per contenitori o ai rivestimenti a causa del basso grado di resistenza al calore (1104).

Se il prodotto è fornito in contenitori (1094), conservare esclusivamente nei contenitori originale o in contenitori adatti al tipo di prodotto (1099). Il prodotto caldo non deve mai essere trasferito nei contenitori senza prima aver controllato che il contenitore sia completamente asciutto (1091). I contenitori vuoti possono contenere residui combustibili di prodotto (1077). Non saldare, brasare, perforare, tagliare o incenerire i contenitori vuoti a meno che essi non siano stati adeguatamente bonificati (1075).

7.3 Usi finali specifici

Produzione di articoli (materiali per coperture) [Vedi sezione 1.2]

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Valori limite di esposizione (sostanza):

Asfalto (Bitume fumi-aerosol frazione solubile in benzene)

ACGIH:

TLV®-TWA: 0,5 mg/m³

IBE (Riferirsi all'IBE degli IPA): 1-Idrossipirene-(1-HP) nelle urine f.t.f.s.l (fine turno fine settimana lavorativa): Non quantitativo

Idrogeno solforato

DL.gs 81/08:

Valori Limite (8 ore): 5 ppm; 7 mg/m³

Valori Limite (breve termine): 10 ppm; 14 mg/m³

ACGIH:

TLV®-TWA: 1 ppm; 1,4 mg/m³

TLV®-STEL: 5 ppm; 7 mg/m³

Procedure di monitoraggio: fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o alle buone pratiche di igiene industriale.

DNEL (Livello Derivato di Non Effetto)

Lavoratori

DNEL inalazione lungo termine (effetti locali): 2,88 mg/m³/8h

Popolazione generale

DNEL inalazione lungo termine (effetti locali): 0,61 mg/m³/24h

8.2 Controlli dell'esposizione

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Minimizzare l'esposizione a nebbie/vapori/aerosol. Durante la manipolazione del prodotto caldo in spazi confinati, garantire una ventilazione efficace (1217). Prima di accedere ai serbatoi di stoccaggio e avviare qualsiasi tipo di intervento in uno spazio confinato, controllare l'atmosfera e verificare il contenuto di ossigeno, la presenza di solfuro di idrogeno (H₂S) e il grado di infiammabilità (1050).

8.2.2 Misure di protezione individuale

(a) Protezione per occhi/ volto:

Sono consigliabili, schermi protettivi per le operazioni che provocano schizzi. Elmetto con protezione della nuca. Indossare occhiali di protezione (UNI EN 166).

(b) Protezione della pelle:

i) Protezione delle mani

In assenza di sistemi di contenimento e in caso di possibilità di contatto con la pelle, usare guanti con polsini alti resistenti agli idrocarburi, felpati internamente, se necessario isolati termicamente. Materiali presumibilmente adeguati: nitrile, PVC o PVA (polivinilalcol) con indice di protezione da agenti chimici almeno pari a 5 (tempo di permeazione > di 240 minuti). Usare i guanti nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal produttore. Nel caso, fare riferimento alla norma UNI EN 374. I guanti devono essere sottoposti a periodica ispezione e sostituiti in caso di usura, perforazione o contaminazione (1174).

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

ii) Altro

Indossare indumenti di protezione durante le operazioni che coinvolgono materiale caldo, indumenti resistenti al calore (con pantaloni sopra gli stivali e maniche sopra il polsino dei guanti), stivali pesanti resistenti al calore e antisdrucchio (es.: cuoio) (EN 943-13034-14605) (1216). Resistente agli agenti chimici. In caso di contaminazione degli indumenti sostituirli e pulirli immediatamente.

(c) Protezione respiratoria:

Se l'esposizione dei lavoratori è, o può essere, superiore ai livelli di esposizione stabiliti per la posizione di lavoro indossare respiratore conforme al EN 140 con filtro tipo A/P2 o superiore.

Nei luoghi in cui il solfuro di idrogeno può accumularsi, utilizzare dispositivi approvati di protezione delle vie respiratorie: maschere intere dotate di cartuccia filtro di tipo B (grigio per vapori inorganici, H₂S incluso), o respiratori autonomi (EN 529)(1163). Se non è possibile determinare o stimare con buona certezza i livelli di esposizione o se è possibile che si verifichi una carenza d'ossigeno, utilizzare esclusivamente un respiratore autonomo (1183).

(d) Pericoli termici: vedi precedente lettera b**8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale**

Non rilasciare nell'ambiente (1046). Gli impianti di stoccaggio devono essere dotati di appositi sistemi per prevenire la contaminazione del suolo e delle acque in caso di perdite o sversamenti (1129).

8.3 Altro

Nessuna informazione aggiuntiva

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|--|--|
| a) Aspetto | Solido nerastro |
| b) Odore | caratteristico a caldo, inodore a freddo |
| c) Soglia olfattiva | n.d. |
| d) pH | n.a. |
| e) Punto di fusione/punto di congelamento | >50°C (EN 1427) |
| f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | 271,2°C 271,2°C-750°C ASTM D2007 Rapporto di prova N°: GE10-0109.001 |
| g) Punto di infiammabilità | >250°C a ca. 101.325 kPa ISO No., other: EN 2592 CONCAWE(2010a) >200°C ASTM D92/EN ISO 2592 |
| h) Tasso di evaporazione | n.a. |
| i) Infiammabilità (solidi, gas) | non infiammabile |
| j) Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività | n.a. |
| k) Tensione di vapore | << 0,1 kPa a 20°C |
| l) Densità di vapore | n.a. |
| m) Densità | da 1,02 a 1,07 a 15°C EN ISO 12185/EN ISO 3838/ EN 15326 CONCAWE(2010a) |
| n) La solubilità/le solubilità | 2,69E-12 – 1,99 mg/l (range calcolato-QSAR) |
| o) Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua | 5,4-18,2 (range calcolato-QSAR) |
| p) Temperatura di autoaccensione | > 400°C ASTM 659 |
| q) Temperatura di decomposizione | n.a. |
| r) Viscosità | > 1000 mm ² /s a 60°C EN 12595 |
| s) Proprietà esplosive | Non esplosivo |
| t) Proprietà ossidanti | La sostanza non reagisce esotermicamente con materiali combustibili |

9.2 Altre informazioni

Indice di Penetrazione (PI) 2,5 < PI < 7

I metodi di analisi delle caratteristiche sono quelli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale riportati per lo più nelle specifiche commerciali del prodotto.

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

La sostanza non presenta ulteriori pericoli legati alla reattività rispetto a quelli riportati nei sottotitoli successivi

10.2 Stabilità chimica

L'asfalto è normalmente stoccato e manipolato a temperature superiori a 180°C, e il contatto con l'acqua provoca una violenta espansione con pericolo di schizzi e ribollimenti.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Una miscela con nitrati o altri ossidanti forti (quali clorati, perclorati e ossigeno liquido) può generare una massa esplosiva (611). La sensibilità al calore, alla frizione e allo shock non possono essere valutate in anticipo (618).

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

10.4 Condizioni da evitare

Un riscaldamento eccessivo a temperatura al di sopra di quella consigliata provoca alterazioni del prodotto e lo sviluppo di fumi infiammabili. Non usare sopra le massime temperature raccomandate (230°C).

10.5 Materiali incompatibili

Evitare il contatto del prodotto fuso con acqua o altri liquidi. Evitare il contatto con sostanze ossidanti. Evitare il contatto dell'asfalto caldo con acqua (1039). Evitare la contaminazione da olio e asfalto dei materiali isolanti termici e l'accumulo di residui oleosi o materiale simile in prossimità delle superfici calde e sostituire il rivestimento termico isolante, ove necessario, con un isolante non assorbente (1106). Il fenomeno dell'autoriscaldamento e successiva autoaccensione delle superfici di materiale poroso o fibroso impregnato con olio o asfalto, può verificarsi anche a una temperatura di soli 100°C (1122).

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Spazi confinati (1057): poiché il solfuro d'idrogeno (H₂S) ha una densità maggiore dell'aria ambiente, una possibile eccezione può riguardare l'accumulo di concentrazioni pericolose in specifici luoghi quali fossi, depressioni o spazi chiusi (902)

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Sostanze complesse come l'asfalto non si prestano ad analisi tossico cinetiche. Comunque la tossicocinetica di alcuni singoli componenti, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) è stata studiata in dettaglio. Per gli essere umani le principali vie di esposizione all'asfalto sono l'inalazione e la via cutanea. I principali siti di assorbimento potenziale di IPA da asfalto negli esseri umani sono i polmoni e l'apparato respiratorio, dopo l'esposizione per inalazione a fumi di asfalto, e la pelle, a causa del contatto con l'asfalto puro o fumi condensati dall'asfalto.

In generale, i singoli costituenti dell'asfalto e fumi da asfalto subiscono il metabolismo ossidativo, che può portare a bioattivazione.

La distribuzione degli IPA in tutto il corpo è stata studiata nei roditori. Questi studi hanno dimostrato che un basso livello di IPA, può essere trovato in organi interni, soprattutto nel tessuto adiposo.

In generale, gli IPA vengono eliminati per via urinaria o biliare.

11.2 Informazioni tossicologiche

a) Tossicità acuta

Via orale

La tossicità acuta per via orale dell'asfalto è stata valutata in alcuni studi condotti su ratto. Da questi studi è emersa una DL50 orale acuta superiore a 5 g/kg che non comporta nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|------------------------|--|---|
| RATTO M/F Somministrazione: gavage OECD Guideline 401 | DL50:>5000 mg/kg (M/F) | Studio chiave Read across CAS 64741-56-6 | American Petroleum Institute (API) 1982a |

Via Inalatoria

Per valutare la tossicità acuta per via inalatoria dell'asfalto sono disponibili alcuni studi su ratto.

Da questi studi è emersa una CL50 inalatoria acuta elevata che non comporta nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|---|---|--|--|
| RATTO M/F Aerosol (naso soltanto) OECD Guideline 403 | CL50: > 94,4 mg/m ³ (M/F) | Studio chiave Read-across Aerosol di fumi condensati di asfalto ossidato | Fraunhofer Institute of Toxicology and Aerosol Research (2000) |

Via Cutanea

La tossicità acuta per via cutanea dell'asfalto è stata valutata in alcuni studi condotti su conigli. Da questi studi è emersa una DL50 cutanea acuta superiori a 2 g/kg che non comporta nessuna classificazione ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|---------------------------------------|--|--|
| CONIGLIO (maschi/femmine) Bendaggio occlusivo OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) | DL50 > 2000 mg/kg (maschi/femmine) | Studio chiave Read across CAS 64741-56-6 | Studio di American Petroleum Institute API (1982a) |

b) Corrosione cutane/irritazione cutanea

Il potenziale di irritazione cutanea di asfalto è stato testato in alcuni studi condotti sul coniglio. Le conclusioni di questi studi indicano assenza di irritazione cutanea.

Tali risultati non portano a nessuna classificazione nell'ambito della normativa sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|---|--|--|---|
| CONIGLIO Bendaggio occlusivo OECD Guideline 404 | Non irritante Punteggio medio Eritema: 0,1 di max. 4 (cute intatta) Indice Edema: 0,1 di max. 4 (cute intatta) | Studio chiave Read across CAS 64741-56-6 | American Petroleum Institute (API) 1982a |

c) Gravi danni gravi/irritazione oculare

Il potenziale di irritazione degli occhi dell'asfalto è stato testato in alcuni studi condotti sul coniglio

Tutti gli studi hanno evidenziato assenza di irritazione degli occhi, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--------------------------------|---------------|--|---|
| CONIGLIO OECD Guideline 405 | Non irritante | Studio chiave Read across CAS 64741-56-6 | American Petroleum Institute (API) 1982a |

d) Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione respiratoria

Questo endpoint non è un requisito REACH e non sono disponibili dati per questo endpoint.

Sensibilizzazione cutanea

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

Sono disponibili alcuni studi condotti per saggiare il potenziale di sensibilizzazione dell'asfalto.

I risultati ottenuti da questi studi indicano l'assenza di potenziale di sensibilizzazione cutanea, non è pertanto necessaria nessuna classificazione della sostanza.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|---------------------|--|---|
| PORCELLINO D'INDIA OECD Guideline 406 | Non sensibilizzante | Studio chiave Read across CAS 64741-56-6 | American Petroleum Institute (API) 1983a |

e) Mutagenicità delle cellule germinali

Il potenziale mutageno dell'asfalto è stato ampiamente studiato in una serie test in vivo e in vitro. La maggior parte degli studi non hanno mostrato prove coerenti di attività mutagena, pertanto non è prevista nessuna classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

Studi in vitro:

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|--|--|---|
| Test di Ames con e senza attivazione metabolica S. typhimurium TA98, T100, YG 1041, YG 1042 Dosi: ≤ 10 µL and 0.1 mL (OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) | Negativo senza attivazione metabolica Positivo con attivazione metabolica | Studio chiave Condensati di fumi di asfalto | De Meo, M., Genevois, C., Brandt, H, Laget, M., Bartsch, H., Castegnaro, M. (1996) |

Studi in vivo:

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|---|-----------|--------------------------------|--|
| Saggio mutagenicità transgenica in animali RATTO (maschi) Via di somministrazione: inalazione vapori Dosi: 100, mg/m ³ (idrocarburi totali) | Negativo | Studio chiave CAS 8052-42-4 | Bottin, M.C., Gate, L., Rihn, B., Micillino, J.C., Nathalie, M., Martin (2006) |

f) Cancerogenicità

Sono disponibili alcuni studi di cancerogenesi per le vie di esposizione inalatoria e cutanea.

Per la via inalatoria lo studio disponibile non ha rilevato alcun effetto cancerogeno.

Per l'esposizione cutanea, alcuni studi su animali riportano debole attività. Si precisa che la presenza di solventi utilizzati nella somministrazione dell'asfalto aumenta chiaramente la biodisponibilità e/o assorbimento dermico.

In due studi epidemiologici su lavoratori esposti all'asfalto non è stato possibile riscontrare un nesso causale tra l'esposizione a fumi di asfalto e il rischio di cancro ai polmoni.

Sulla base di una valutazione complessiva dei risultati degli studi sugli animali chiave e di supporto, e dei due studi epidemiologici chiave, si è concluso che non ci sono prove per sostenere che per via cutanea o per inalazione l'asfalto presenti un rischio cancerogeno in condizioni normali di utilizzo

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi su animali maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|---|--|--|
| RATTO - (M/F) Inalazione (naso soltanto) Esposizione: 104 settimana (6 ore al giorno per 5 giorni a settimana) Dosi: 0, 4, 20, or 100 mg/m ³ OECD Guideline 451 | NOAEC (carcinogenicità): 103,9 mg/m ³ aria (analitico) (valore aggiustato per istopatologi neoplastica: 172,5 mg/m ³) Effetti neoplastici: nessun effetto | Studio chiave Read-across Con condensati di fumi di asfalto ossidato | Fraunhofer (2006). Fuhst et al. (2007)" |
| TOPO - (M/F) via dermica (veicolo acetone) Dosi 1 goccia Esposizione: 2 volte a settimana per due anni | Incidenza di tumore cutaneo: 0 % per i primi due tipi di asfalto 4 % per i terzo tipo di asfalto 2 % per il quarto tipo di asfalto 2 % per il quinto tipo di asfalto | Studio chiave (5 tipi di asfalto) | Hueper, W.C., Payne, W.W. (1960) |

g) Tossicità per la riproduzione

Ad oggi non è disponibile uno studio di tossicità sulla riproduzione su 2 generazioni per l'asfalto ossidato.

Uno studio PNDT condotto in accordo all'OECD Guideline 414 e uno screening studio sulla tossicità riproduzione/sviluppo su fumi condensati di asfalto ossidato condotto in accordo all'OECD Guideline 422 non mostrano alcun effetto sulla riproduzione e lo sviluppo.

Poiché gli studi disponibili non sono conformi all'Annesso X del Regolamento REACH è in corso una proposta di studio. Comunque i dati attualmente disponibili non destano preoccupazione per quanto riguarda la classificazione dell'asfalto ossidato come tossico per la riproduzione o lo sviluppo ai sensi del regolamento CLP. Pertanto la sostanza non è classificata pericolosa ai sensi delle normative europee.

Nella tabella successiva sono riassunti i suddetti studi disponibili nel Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|---|---|--|
| RATTO - M/F Studio di tossicità ripetuta combinato con tossicità per la riproduzione/sviluppo Dosi: 30, 100, o 300 mg/m ³ Somministrazione per via inalatoria (naso soltanto) Esposizione: maschi: 28 giorni femmine: 50 giorni 6ore al giorno per 7 giorni a settimana OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) | NOAEC (P): 30 mg/m ³ aria (peso degli organi) (NOAEC (P): 300 mg/m ³ aria (parametri specifici della riproduzione) NOAEC (F1): 300 mg/m ³ aria (nominal) (tutti gli effetti) | Studio chiave Read-across Con condensati di fumi di asfalto (CAS 64742-93-4) | Fraunhofer (2009) |
| RATTO Studio di Tossicità sullo sviluppo prenatale. Dosi: 0, 50, 150, 500 mg/m ³ Somministrazione per via inalatoria (naso soltanto). I ratti sono stati esposti a una | Animali materni: NOAEL: 50 mg/kg peso corporeo/giorno Feti: NOAEL: 500 mg/kg peso corporeo/giorno (nominal) | Studio chiave Con miscela di aerosol e vapori di fumi condensati da asfalto ossidato | Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine (2018) |

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

| | | | |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| REV.: E | DATA:20/12/2019 | ELABORATO DA: ICARO s.r.l. | PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A. |
|---------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|

miscela di aerosol e vapori di fumi di asfalto ossidato)
Esposizione:
6 ore al giorno
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

h) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:

Studi su ratti dimostrano che l'esposizione a condensati di fumi di asfalto non induce infiammazione polmonare.

In uno studio su 170 lavoratori esposti a fumi di asfalto (con concentrazioni fino a 1,3 mg/m³) non è stata riscontrata un'associazione tra gli effetti acuti sulla funzionalità polmonare, l'irritazione respiratoria o altri sintomi e l'esposizione ai fumi di asfalto.

i) Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:

Studi di tossicità ripetuta per via orale sul asfalto non sono appropriati in quanto le principali vie di esposizione per l'uomo sono l'inalatoria e la cutanea. In tutti gli studi condotti per via inalatoria e dermica è stata rilevata assenza di effetti sistemici avversi anche alle dosi maggiori somministrate, pertanto l'asfalto non è classificato pericoloso per tale end-point ai sensi delle normative sulle sostanze pericolose.

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione

| Metodo | Risultato | Commenti | Fonte |
|--|---|--|--|
| Inalazione | | | |
| RATTO - (M/F) Studio combinato di tossicità dose ripetuta (cronica) e carcinogenicità Dosi: 4, 20, o 100 mg/m ³ Esposizione: 2 anni (6 ore al giorno per 5 giorni a settimana (eccetto durante le vacanze) OECD 451 | NOAEC (effetti locali): 10,4 mg/m ³ aria (analitico) (Valore aggiustato sulla base dell'istopatologia 17,2 mg/m ³) NOAEC (effetti sistemici): 103,9 mg/L aria (analitico) (valore aggiustato 172,5 mg/m ³) LOAEC (effetti locali): 20,7 mg/m ³ aria (analitico) (Valore aggiustato sulla base dell'istopatologia 34,4 mg/m ³) | Studio chiave Read-across Aerosol of fumi condensati di asfalto ossidato | Fraunhofer (2006) |
| Cutanea | | | |
| RATTO (Maschi/femmine) Subacuto 28 giorni (3 volte a settimana per 6 ore a volta) Dosi: 200, 1000, o 2000 mg/kg/giorno OECD Guideline 410 | NOAEL (effetti topici): 200 mg/kg/giorno (sulla base di assenza di risultati istopatologici significativi) NOAEL (effetti sistemici): 2000 mg/kg/giorno (sulla base di dati sul peso corporeo in assenza di risultati istopatologici significativi) | Studio chiave CAS 64741-56-6 | American Petroleum Institute (API) 1983a |

j) Pericolo di aspirazione:

Tenuto conto del valore di viscosità stimato o misurato per l'asfalto, la sostanza non è classificata per il pericolo di aspirazione nei polmoni.

Altre informazioni

Non sono disponibili informazioni in merito

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Sulla base delle informazioni ecologiche sotto riportate ed in base ai criteri indicati dalle normative sulle sostanze pericolose, l'asfalto NON è classificato pericoloso per l'ambiente.

12.1 Tossicità

Di seguito è riportata una sintesi degli studi maggiormente rappresentativi del Dossier di registrazione.

| Endpoint | Risultato | Commenti |
|--|---|---|
| Tossicità acquatica | | |
| Invertebrati Daphnia magna Breve termine | LL50 48/ore > 1000 mg/l | Studio chiave Redman Et al (2010b) QSAR |
| Invertebrati Daphnia magna Lungo termine | NOAEL 21/giorni: ≥ 1000 mg/l | Studio chiave Redman Et al (2010b) QSAR |
| Alghe Selenastrum capricornutum | EL50 72/ore: ≥ 1000 mg/l | Studio chiave Redman Et al (2010b) QSAR |
| Pesce Breve termine Oncorhynchus mykiss | LL50 96/ore: > 1000 mg/l | Studio chiave Redman Et al (2010b) QSAR |
| Pesce Lungo termine Oncorhynchus mykiss | LL50 28 /giorni: > 1000 mg/l NOEL 28/ giorni ≥ 1000 mg/l | Studio chiave Redman Et al (2010b) QSAR |

12.2 Persistenza e degradabilità

Degradabilità abiotica

Idrolisi: i componenti dell'asfalto sono resistenti all'idrolisi a causa della mancanza di un gruppo funzionale che è idroliticamente reattivo. Pertanto, questo processo non contribuirà a una perdita misurabile di degradazione della sostanza nell'ambiente.

Fotolisi in aria: questo endpoint non è richiesto dal REACH.

Fotolisi in acqua e suolo: questo endpoint non è richiesto dal REACH.

Degradabilità biotica

I test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.

Sono stati calcolati mediante QSAR per i costituenti della UVCB i seguenti valori di Biodegradazione:

Acqua: range di 1,74-165496 giorni.

Sedimenti: range di 6,95-661986 giorni

Suolo: range di 1,74-165496 giorni

12.3 Potenziale di bioaccumulo

I test standard per questo endpoint non sono applicabili alle sostanze UVCB.

E' stato calcolato mediante QSAR per i costituenti della UVCB un BCF per specie acquatiche-pesci di 0,4-2472 L/Kg

12.4 Mobilità nel suolo

Assorbimento Koc: i test standard per questo endpoint non sono applicabili alla sostanze UVCB.

E' stato calcolato mediante QSAR per i costituenti della UVCB un Log Koc di 4,47-14,70

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Comparazione con i criteri dell'allegato XIII del Regolamento REACH

Valutazione della persistenza: alcune strutture di idrocarburi contenuti in questa categoria presentano caratteristiche di P (Persistent) o vP (very Persistent).

Valutazione del potenziale di bioaccumulo: la struttura della maggior parte degli idrocarburi contenuti in questa categoria NON presentano caratteristiche di vB (very Bioaccumulative) tuttavia alcuni componenti presentano caratteristiche di B (Bioaccumulative).

Valutazione della tossicità: per le strutture che hanno mostrato caratteristiche di P e B è stata valutata la tossicità ma nessun componente rilevante soddisfa i criteri di tossicità ad eccezione dell'antracene il quale è stato confermato un PBT. Poiché l'antracene è presente in concentrazioni < 0,1% il prodotto non è PBT/vPvB.

12.6 Altri effetti avversi

Non presenti.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Non scaricare sul terreno né in fognature, cunicoli o corsi d'acqua.

Per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal prodotto, inclusi i contenitori vuoti non bonificati, attenersi al D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.

Codice Catalogo Europeo dei Rifiuti: 05 01 17 (DL.gs 152/06 ed s.m.i.), il codice indicato è solo un'indicazione generale, basata sulla composizione originale del prodotto e sugli usi previsti.

L'utilizzatore (produttore del rifiuto) ha la responsabilità di scegliere il codice più adeguato sulla base dell'uso effettivo del prodotto, eventuali alterazioni e contaminazioni. Il prodotto come tale non contiene composti alogenati.

Smaltimento dei contenitori: Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire secondo le norme vigenti locali.

Non forare, tagliare, smerigliare, saldare, brasare, bruciare o incenerire i contenitori o i fusti vuoti non bonificati.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

A) 3256

Nota: il prodotto è classificato come merce pericolosa infiammabile quando viene trasportato a temperatura superiore al punto di infiammabilità

B) 3257

Nota: il prodotto è classificato come merce pericolosa, trasportato fuso a temperatura > 100°C (ed inferiore al punto di infiammabilità)

14.2 Nome di spedizione ONU

A) LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S. (asfalto fuso)

B) LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (asfalto fuso)

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID)

A) Classe 3, F2

B) Classe 9, M9

Trasporto marittimo (IMDG)

Classe 9

Trasporto aereo (IATA)

Classe 9

Il trasporto è vietato sia su voli cargo che passeggeri

Nota : L'asfalto trasportato freddo, solido, non è classificato

14.4 Gruppi di imballaggio

III; Etichetta 9 + indicazione "Alta temperatura"

14.5 Pericoli per l'ambiente

Sostanza NON pericolosa per l'ambiente ai sensi dei codici ADR, RID, ADN e IMDG

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori (operazioni di trasporto):

Indossare guanti di protezione contro gli agenti chimici (conformi allo standard EN374), insieme a un corso di addestramento base (PPE16).

14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non applicabile

14.8 Altro

Codice di restrizione Tunnel (ADR): D

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Titolo VII Autorizzazione ai sensi del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006 ed s.m.i): non soggetta ad autorizzazione
- Titolo VIII Restrizioni ai sensi del Regolamento REACH (Reg. CE n. 1907/2006 ed s.m.i.): non soggetta a restrizione

Altre normative EU e recepimenti nazionali:

- Categoria Seveso ((Dir. 2012/18/UE) DLgs n.105/2015): n.a.
- Titolo IX (recepimento Dir. 98/24/CE) del D.Lgs 81/08: Agente chimico pericoloso
- Titolo IX (recepimento Dir. 97/42/CE e 99/38/CE) del D.Lgs 81/08: non applicabile poiché non cancerogeno

Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

È stata effettuata una valutazione sulla sicurezza chimica.

Poiché il prodotto non è classificato pericoloso per la salute e per l'ambiente non è richiesta la valutazione dell'esposizione né la caratterizzazione del rischio. Pertanto non è necessario elaborare gli scenari di esposizione.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Elenco delle indicazioni di pericolo, pertinenti

Queste frasi sono espresse per informazione e non sono necessariamente corrispondenti alla classificazione del prodotto.

Indicazioni di pericolo H

Non presenti

Indicazioni sulla formazione

Formare in maniera adeguata i lavoratori potenzialmente esposti a tale sostanza sulla base dei contenuti della presente scheda di sicurezza

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Dossier di Registrazione

Legenda delle abbreviazioni e acronimi:

| | | |
|----------|---|---|
| ACGIH | = | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| CSR | = | Relazione sulla Sicurezza Chimica |
| EC50 | = | Concentrazione effettiva mediana |
| IC50 | = | Concentrazione di inibizione, 50% |
| Klimisch | = | Criterio di valutazione per l'affidabilità (reliability) del metodo utilizzato. |
| LC50 | = | Concentrazione letale, 50% |
| LD50 | = | Dose letale media |
| n.a. | = | non applicabile |
| n.d. | = | non disponibile |
| PBT | = | Sostanza Persistente, Bioaccumulabile e Tossica |
| SNC | = | Sistema nervoso centrale |
| STOT | = | Tossicità specifica per organi bersaglio |

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

(STOT) RE = Esposizione ripetuta

(STOT) SE = Esposizione singola

Studio Chiave= Studio di maggiore pertinenza

TLV®TWA = Valore limite di soglia – media ponderata nel tempo

TLV®STEL = Valore limite di soglia – limite per breve tempo di esposizione

UVCB = sostanza dalla composizione non conosciuta e variabile (substances of Unknown or Variable composition)

vPvB = molto Persistente e molto Bioaccumulabile

Data compilazione 29/11/2010

Data revisione 01/12/2010

Motivo della Rev00 del 01/12/2010: Aggiornamento ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 453/2010

Data revisione 04/05/2015

Motivo della Rev.A del 04/05/2015: Aggiornamento numeri telefonici di emergenza. Aggiornamento al 5th ATP

Data revisione 21/12/2015

Motivo della Rev. B del 21/12/2015: Aggiornamento delle seguenti sezioni: 2, 8, 11, 14, 15, 16 e inserimento Lista completa degli impieghi ed identificatori di uso

Data revisione 04/07/2016

Motivo della Rev. C del 21/12/2015: Aggiornamento della seguente sezione: 14

Data revisione 27/09/2018

Motivo della Rev. D del 27/09/2018: Aggiornamento delle seguenti sezioni: 1. Aggiornamento della lista completa degli impieghi ed identificatori di uso

Data revisione 20/12/2019

Motivo della Rev. E del 30/10/2019: Aggiornamento delle seguenti sezioni: 1 (modifica del nome da Bitume a Asfalto), 8 (modifiche agli DNEL), 9 (inseriti valori calcolati per solubilità e Log-Pow), 10, (10.4), 11 (Aggiornamento informazioni sulla tossicità per la riproduzione), 12 (inseriti valori calcolati per biodegradazione, bioaccumulo e mobilità nel suolo)

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

ALLEGATO

Lista completa degli impieghi ed identificatori di uso

ASFALTO OSSIDATO (Alta severità)

REV.: E

DATA:20/12/2019

ELABORATO DA: ICARO s.r.l.

PER CONTO DI: ALMA PETROLI S.p.A.

| Nome d'uso identificato | Ciclo di vita | Settore d'uso (SU) | Categoria dei prodotti chimici (PC) | Categoria dei processi (PROC) | Categoria a rilascio nell'ambiente (ERC) | Categoria specifica a rilascio nell'ambiente (SpERC) |
|--|---|--------------------|---|---|--|--|
| Produzione di asfalto ossidato | Fabbricazione | 8, 9 | n.a. | 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 | 1, 4 | ESVOC SpERC 1.1.v1 |
| Uso di asfalto ossidato come intermedio | Uso presso siti industriali | 8, 9 | n.a. | 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15 | 6a | ESVOC SpERC 6.1a.v1 |
| Distribuzione di asfalto ossidato | Uso presso siti industriali | n.a. | n.a. | 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15 | 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 | ESVOC SpERC 1.1b.v1 |
| Formulazione e (re)imballaggio di asfalto ossidato e delle miscele | Formulazione o (re)imballaggio | n.a. | n.a. | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15 | 2 | ESVOC SpERC 2.2.v1 |
| Uso di asfalto ossidato nei rivestimenti – Industriale - applicazioni a freddo senza emissioni | Uso presso siti industriali | n.a. | n.a. | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 10, 13, 15 | 4 | n.a. |
| Uso di asfalto ossidato nei rivestimenti – Professionale - applicazioni a freddo senza emissioni | Uso generalizzato da parte di operatori professionali | n.a. | n.a. | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 10, 11, 13, 15, 19 | 8a, 8d | n.a. |
| Uso di asfalto ossidato nei rivestimenti – Consumatori - applicazioni a freddo senza emissioni | Uso Consumatori | n.a. | 1, 4, 5, 9a, 9b, 9c, 10, 15, 18, 23, 24, 31, 34 | n.a. | 8a, 8d | n.a. |
| Uso di asfalto ossidato nelle costruzioni (materiali per coperture) | Uso generalizzato da parte di operatori professionali | n.a. | n.a. | 1, 2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13 | 8d, 8f | ESVOC SpERC 8.15.v1 |
| Uso di asfalto ossidato nella produzione di articoli | Uso presso siti industriali | n.a. | n.a. | 1, 2, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 15 | 4, 6d | n.a. |